

Spritpuss KC Natur

Spritpuss KC Natur brukes ved overflatebehandling av ny puss samt ved renovering av eldre fasader.

Arbeidsbeskrivelse

Forbehandling

Underlaget skal være spikerrevet eller "vaflet" for å sikre godt vedheft. Ved 20 °C må ikke spritpussen påføres før det har gått minst 7 dager etter pussing. I kaldt vær øker du tiden mellom pussingen og påføringen av spritpussen, f.eks. 14 dager ved 10 °C og 28 dager ved 5 °C. Overflaten på underlaget skal være "hvittørket". Underlaget skal forvannes, men være overflatetørt før spritpussen påføres. Fritt vann må ikke forekomme, da det kan føre til blankflekker i spritpussen.

Blanding

Blandes maskinelt i ca. 5 min i hurtiggående blander eller ca. 10 min i saktegående blander med angitt mengde vann per sekk (25 kg). Det skal alltid brukes samme vannmengde og blandingstid.

Påføring

Spritpussen påføres det pussede underlaget med egnet maskinutstyr. Det skal påføres to sjikt med minst 12 timers mellomrom.

Etterbehandling

Den ferdige spritpussen skal holdes fuktig i 3 døgn. Beskytt alltid den pussede overflaten mot regn og sol under herdetiden. Ved pussing under 5 °C skal det tas vintertiltak.

Tekniske data

Bindemiddel	Kalk og sement
Ballast	0–6 mm
Brukstid 20 °C	Ca. 2 timer
Frostbestandighet	God
Farge	Naturell grå
Vannforbruk per 25 kg	4,5–5,5 liter
Forbruk (spritpusset)	15 kg/m ²

Forpakning

Produktet leveres som standard i 25 kg sekk (art.nr. 5660305).

Lagring

Brukes innen 12 måneder fra produksjonsdatoen på forpakningen. Oppbevares tørt.

Finja kan ikke ta ansvar for at annen informasjon enn hva som angis under tekniske data er korrekt. Forhold som ligger utenfor Finja's ansvar er f.eks. håndtering, bearbeidelse, arbeidsutførelse, eventuelle reaksjoner med andre materialer, også lokale forhold på lagrings eller arbeidsplass. For aktuell informasjon se alltid www.finja.no

FINJA