

Murmørtel M2,5 for Kalksandstein

Høykvalitativt pigmentert tørrmørtel av hvitsement og dolomitt 0-2 mm. Produktet er en hvit tørrmørtel som er spesielt tilpasset for muring og etterfuging av kalksandstein.

Arbeidsbeskrivelse

Blandes maskinelt, ca. 10 minutter i en planblander. Bruk ca. 4 liter rent vann per sekk (25 kg). Gir 16 liter mørtel. Mursteinene skal være tørre. Kontroller sugingen til mursteinene, og jobb ikke med for våt mørtel. Hvis mørtelen har begynt å herde, må den kasseres. Mur alltid med fylte fuger. Beskytt alltid overflaten mot regn. Under varme forhold må murverket beskyttes mot direkte sollys. Forsøk å holde en jevn temperatur over 15 °C under herdetiden. Når temperaturen kryper under 5 °C, må det tas vintertiltak, dvs. isolering, snøbeskyttelse og oppvarming av vann m.m.

Tekniske data

Bindemiddel	Hvitsement
Ballast	Dolomitt 0–2 mm
Forbruk ved muring av kledningsstein	Ca. 70 kg/m ²
Begynner å herde etter	Ca. 4 h
Bruktid 20 °C	Ca. 2 h
Frostbestandighet	God

Forpakning

Produktet leveres i 25 kg sekk og i 1000 kg storsekk.

Lagring

25 kg sekker skal brukes innen 12 måneder fra produksjonsdatoen på forpakningen. Forutsetter tørr oppbevaring i ubrukt forpakning. Storsekker som oppbevares tørt og tildekket, skal brukes innen 6 måneder fra produksjonsdatoen.