

Herdestenkpuss KC

Herdestenkpuss KC brukes ved overflatebehandling på ny puss samt ved renovering av eldre fasader der det kreves god vedheft.

Produktet kan også brukes som sekkeskuring på teglfasader, for å farge og gi liv til teglfasader. Teglstrukturen vil være tydelig synlig og skaper en livlig fasade.

Arbeidsbeskrivelse

Stenpussing:

Forbehandling:

Underlaget skal være spikret eller vaffelrillet for å sikre god vedheft. Ved 20 °C må ikke sprutpussen påføres før det har gått minst 7 dager etter pussing. Ved kaldere vær forlenges tiden mellom pussing og påføring av sprutpuss, for eksempel ved 10 °C – 14 dager, ved 5 °C – 28 dager. Overflaten på underlaget skal være "hvittørket". Underlaget skal forvannes, men være overflatetørt før sprutpussen påføres. Fritt vann må ikke forekomme, da det kan føre til blanke flekker i sprutpussen.

Blanding:

Blandes maskinelt i ca. 5 minutter i hurtiggående blandemaskin eller ca. 10 minutter i langsomt gående blandemaskin med angitt mengde vann per sekk (25 kg). Rent tappevann skal brukes. Samme vannmengde og blandetid skal alltid benyttes.

Påføring:

Sprutpussen er sprøytebar og påføres det pussede underlaget med egnet maskinutstyr. To sjikt påføres med minst 12 timers mellomrom.

Etterbehandling:

Den ferdige sprutpussen skal holdes fuktig i 3 døgn. Beskytt alltid pusset overflate mot regn og sol under herdetiden. Ved pussing under 5 °C skal vintertiltak iverksettes.

Sekkeskuring:

Forbehandling:

Underlaget skal være en murt teglfasade. Ved behov repareres skadede fuger. Nye murverk skal herde i minst sju døgn ved 20 °C før sekkeskuring påbegynnes. Ved 5 °C forlenges tiden til minst 28 døgn.

Fasaden skal være godt rengjort og forvannes etter behov. Fasaden skal være fuktig, men ikke våt – fritt vann må ikke forekomme. Både for tørt og for vått underlag svekker vedheften.

Blanding:

Blandes maskinelt i ca. 10 minutter i langsomt gående blandemaskin eller ca. 5 minutter i hurtiggående blandemaskin med angitt mengde vann per sekk (25 kg). Rent tappevann skal brukes. Samme vannmengde og blandetid skal alltid benyttes.

Påføring:

Mørtelen påføres manuelt med murskje eller maskinelt med traktpumpe i tynne (2–4 mm) sjikt.

Mørtelen jevnes ut med stålbrett og filtes med filtebrett eller tradisjonelt med en fuktig jutesekk (derav navnet sekkeskuring).

Uansett verktøy er det viktig å ikke arbeide frem vann i overflaten, da dette skaper overflateskille. Teglstrukturen skal være synlig, og teglsteinene kan gjerne skinne gjennom på partier spredt over fasaden.

Merk:

Vi anbefaler å bestille en prøve. Det er viktig å bestille riktig edelpussprøve, da det kan være forskjeller i farge mellom ulike typer og fraksjoner. Ved bruk av ulike typer edelpuss/overflatepuss/farger på samme objekt skal fargeprøve tas av alle aktuelle produkter.

Finja kan ikke ta ansvar for at annen informasjon enn hva som angis under tekniske data er korrekt. Forhold som ligger utenfor Finja's ansvar er f.eks. håndtering, bearbeidelse, arbeidsutførelse, eventuelle reaksjoner med andre materialer, også lokale forhold på lagrings eller arbeidsplass. For aktuell informasjon se alltid www.finja.no



Tekniske data

Bindemiddel	Kalk og sement
Ballast	0–2 mm
Brukstid 20 °C	Ca. 2 timer
Frostbestandighet	God
Farge	Se Finjas fargekart
Vannforbruk per 25 kg	6–7 l
Forbruk (stenket)	3–5 kg/m ²
Forbruk (sekkeskuring)	4–7 kg/m ²

Forpakning

Produktet leveres som standard i 25 kg sekk.

Lagring

Brukes innen 12 måneder fra produksjonsdatoen på forpakningen. Oppbevares tørt.