

MUROWANIE

Murbruk Exakt

Zaprawa Exakt stanowi uzupełnienie systemu Exakt, nakłada się szybko i łatwo za pomocą specjalnie dostosowanego dozownika należącego do systemu.

Opis wykonania prac

Przygotowanie mieszanki:

Mieszać mechanicznie przez ok. 10 minut w mieszalniku o wolnych obrotach lub przez ok. 5 minut w mieszalniku szybkoobrotowym. Najłatwiej jest mieszać trzepaczką. Użyć 4,7–5,0 litrów wody na 25 kg. Zaprawy, która już zaczęła twardnieć, nie wolno mieszać z większą ilością wody.

Stosowanie:

Upewnić się, że dolna pokrywa dozownika jest zamknięta, a blaszka skierowana we właściwym kierunku, co umożliwi utworzenie się dwóch strużek zaprawy.

Napełnić dozownik ok. 15 kg zaprawy i przeciągnąć do przodu w równym tempie. Zaprawa nie może wypływać na boki.

W razie potrzeby więcej informacji na temat różnych rodzajów spoin można uzyskać w instrukcji roboczej do systemu Mursystem Exakt.

W razie konieczności podniesienia dozownika, np. nad otworami okiennymi, należy zamknąć dolną pokrywę, przesunąć dozownik i kontynuować pracę po drugiej stronie. Po umieszczeniu bloczka na miejscu wielkość spoiny powinna wynosić 2–4 mm.

Dane techniczne

Spoiwo	Cement
Kruszywo	Piasek 0–0,7 mm
Okres stosowania	Ok. 2 godz
Mrozoodporność	Dobra
Przyczepność	Bardzo dobra
Zaczyna twardnieć po	Ok. 4 godz
Zużycie materiału:	12 kg/m ²

Opakowanie

Produkt jest dostarczany w workach 25 kg (nr art. 5530225).

Przechowywanie

Zużyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Chronić przed wilgocią.

Firma Finja nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość innych informacji niż informacji podanych w danych technicznych. Uwarunkowania pozostające poza odpowiedzialnością firmy Finja to m.in. sposób użytkowania, obróbka, wykonanie prac, możliwe interakcje z innymi materiałami oraz warunki lokalne panujące w miejscu przechowywania lub pracy. Aktualne informacje są zawsze dostępne na stronie www.finja.se

The logo for the company FINJA, consisting of the word "FINJA" in a bold, sans-serif font, with a thick horizontal line underneath.