

Murmørtel Exakt

Høykvalitets mørtel tilpasset murung av Isolerblokk Exakt. Murmørtel Exakt har en lettflytende konsistens for enkel og rask påføring. Produktet brukes også til tynne liggefuger på f.eks. natur- og betongstein med stor målnøyaktighet. Murmørtel Exakt er en del av Mursystem Exakt og påføres enkelt og greit med den spesialtilpassede mørtelkassen Exakt som tilhører systemet.

Arbeidsbeskrivelse

Blanding

Blandes maskinelt cirka 10 minutter i saktegående blander eller cirka 5 minutter i hurtiggående blander. Blanding skjer enklest med visp. Bruk 4,6-4,8 liter vann pr. 25 kg. Mørtel som har begynt å herde skal ikke blandes ut med mer vann.

Bruk

Sørg for at luken på murkassen Exakt er stengt og at fugeplaten er snudd rett vei. Fyll murkassen Exakt med cirka 15 kg mørtel, åpne luken og trekk kassen frem i rolig tempo så det dannes to mørtelstrenger. Ingen mørtel skal renne ut på sidene. Ved behov: les mer om ulike fugetyper i bruksanvisningen til Mursystem Exakt. Om murkassen Exakt må løftes, for eksempel over vindusåpninger, steng luken, flytt murkassen Exakt og fortsett på andre siden. Når blokken er lagt på plass skal fugen være 2-4 mm.

Tekniske data

Bindemiddel	Sement
Tilslag	Sand 0-0,7 mm
Brukstid	Ca. 2 h
Frostbestandighet	God
Brukstid	Ca. 2 h
Herding begynner etter	Ca. 4 h
Forbruk	12 kg/m ²

Forpakning

Produktet leveres i 25 kg sekk (art.nr. 5530225).

Lagring

25 kg plastsekk brukes innen 24 måneder fra produksjonsdato angitt på forpakningen. Forutsatt tørr lagring i uåpnet forpakning. Kan lagres utendørs i inntil fire måneder uten overdekning.

Finja kan ikke ta ansvar for at annen informasjon enn hva som angis under tekniske data er korrekt. Forhold som ligger utenfor Finja's ansvar er f.eks. håndtering, bearbeidelse, arbeidsutførelse, eventuelle reaksjoner med andre materialer, også lokale forhold på lagrings eller arbeidsplass. For aktuell informasjon se alltid www.finja.no

FINJA