

TYNKOWANIE

Gipsputs

Tynk gipsowy jest suchą zaprawą o ustalonej proporcji, którą należy zmieszać jedynie z wodą w celu otrzymania gotowej do użycia zaprawy tynkarskiej.

Opis wykonania prac

Przygotowanie mieszanki

Wymieszać w mieszalniku o dużej prędkości, za pomocą trzepaczki lub maszyny tynkarskiej, z ok. 9 litrami wody na worek

(25 kg). Taka proporcja zapewnia uzyskanie 30 litrów gotowej zaprawy tynkarskiej.

Wskazówki dotyczące stosowania

Podłoża nasiąkliwe należy zmoczyć przed zastosowaniem. Podłoża nienasiąkliwe należy zagruntować, stosując Finja Gipsprimer.

Taka sama ilość wody i ten sam czas mieszania. Warstwa tynku powinna mieć grubość 5–50 mm.

Dane techniczne

Spoivo	Gips naturalny
Kruszywo	Lekkie kruszywo mineralne i piasek naturalny
Klasa zaprawy	Tynk gipsowy
Zapotrzebowanie na wodę	ok. 36%
Okres stosowania	ok. 0,5 godziny
Zalecana grubość warstwy	5–50 mm na aplikację

Opakowanie

Produkt jest dostarczany w workach 25 kg.

Przechowywanie

Zużyć w ciągu 24 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Chronić przed wilgocią.

Firma Finja nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość innych informacji niż informacji podanych w danych technicznych. Uwarunkowania pozostające poza odpowiedzialnością firmy Finja to m.in. sposób użytkowania, obróbka, wykonanie prac, możliwe interakcje z innymi materiałami oraz warunki lokalne panujące w miejscu przechowywania lub pracy. Aktualne informacje są zawsze dostępne na stronie www.finja.se

FINJA