

# Mur- & Pussmørtel KC 35/65 ECO

Kombinasjonsmørtel til muring av lettklinkerblokk og betonghullstein, samt grovpussing på underlag av murverk over bakken. Ved muring av tegl/fasadetegl anbefales Finja Fargett Mørtel. Vær oppmerksom på at fargevariasjoner kan forekomme.

## Arbeidsbeskrivelse

### Forarbeid:

Kontroller at riktige produkter benyttes.  
Kontroller underlaget og dets beskaffenhet.  
Rengjør alle overflater grundig.  
Underlaget skal forvannes ved behov – Bruk slange med finfordelingsdyse.

### Blanding:

Mørtelen blandes, i henhold til blandingsforholdene som er angitt i tabellen for tekniske data, maskinelt i ca. 10 minutter i en saktegående blander. Rent tappevann skal benyttes.  
Samme vannmengde og blandetid skal alltid brukes. Muring eller pussing må ikke utføres med for våt mørtel. Det skal sikres at riktig vannmengde doseres, da feilblandet mørtel påvirker egenskapene negativt. Mørtel som har begynt å herde må ikke tilsettes mer vann.  
Kan ikke brukes med gjennomstrømningsblander.

### Pussing:

For arbeidsbeskrivelse, pussing – se dokumentet "Hjelp ved – Pussing" på [www.finja.no](http://www.finja.no).

Mørtelen påføres underlaget ved å kastes på.

Hvis mørtelen har begynt å herde, skal den kasseres. Bearbeidingstiden avhenger i stor grad av vær og lufttemperatur. Finja tar ikke ansvar for mørtelblandinger som er forurenset med ulovlige tilsetninger på byggeplassen, som for eksempel oppvaskmiddel, rødsprit eller lignende.

Ettervann det herdende pusslaget for økt styrke – Bruk slange med finfordelingsdyse.

### Muring:

Murblokk skal lagres, håndteres og kontrolleres i henhold til murblokkleverandørens anvisninger.  
Kontroller at det ikke finnes noen vannfilm på murblokkens overflate. Murblokken må ikke være så våt at den ikke suger.

For arbeidsbeskrivelse, muring – se dokumentet "Hjelp ved – Muring" på [www.finja.no](http://www.finja.no).

Hvis mørtelen har begynt å herde, skal den kasseres. Bearbeidingstiden avhenger i stor grad av vær og lufttemperatur. Mure alltid med fylte fuger. Finja tar ikke ansvar for mørtelblandinger som er forurenset med ulovlige tilsetninger på byggeplassen, som for eksempel oppvaskmiddel, rødsprit eller lignende.

### Bruksråd:

Beskytt alltid overflaten mot regn. Under varme forhold skal murverket beskyttes mot direkte sollys. Tilstrebe en jevn temperatur over 15 °C under herdetiden. Ved bruk under 5 °C skal vintertiltak iverksettes, det vil si isolasjon, snøbeskyttelse og oppvarming av blandevann med mer. Tilstrebe en mørteltemperatur på ca. 20 °C for den ferdigblandede mørtelen.  
Frostbeskyttelsestilsetning må ikke tilsettes.

### Egenkontroll:

**Finja kan ikke ta ansvar for at annen informasjon enn hva som angis under tekniske data er korrekt. Forhold som ligger utenfor Finja's ansvar er f.eks. håndtering, bearbeidelse, arbeidsutførelse, eventuelle reaksjoner med andre materialer, også lokale forhold på lagrings eller arbeidsplass. For aktuell informasjon se alltid [www.finja.no](http://www.finja.no)**



Ved muring: Se anbefalte kontrollpunkter i dokumentet "Murbruk Egenkontrollplan".

## Tekniske data

Trykfasthet (Proporsjon, Volumdeler)	2 MPa (C 1:8)
Vannforbruk	Ca. 4 liter per 23 kg
Ballast	Natursand 0–3 mm
Frostbestandig	God
Anb. pusstykkelse	10–12 mm
Forbruk muring	Se forbrukstabell
Forbruk puss	ca. 18 kg/m <sup>2</sup> ved 10 mm pussjikt

## Forpakning

23 kg forpakningen består delvis av resirkulert plast og sorter som myk plast eller i henhold til lokale instruksjoner i kommunen.

## Lagring

23 kg plastsekker skal brukes innen 24 måneder fra produksjonsdatoen på forpakningen. Forutsetter tørr oppbevaring i ubrudd forpakning.