

BYGGKJEMI

Fuktstopp

Fuktstopp er et vannglassbasert middel som tilsettes sementbasert mørtel for å etterbehandle, og dermed redusere, fuktgjennomslag i betong, puss og murverk. Produktet kan også brukes som akselerator ved mindre støpinger, men da med dårligere holdfasthet som resultat. Fuktstopp leveres i konsentrert form til arbeidsplassen og spes der ut til anbefalt blandingsforhold.

Arbeidsbeskrivelse

Forarbeid:

Fjern alt løst og porøst materiale på reparasjonsstedet, og rengjør grundig.

Blanding:

Ristes godt før bruk. Normalt spes Fuktstopp ut med 6 deler vann, en mindre vannmengde reduserer herdetiden. Bland med Finja Finpuss eller Finja Sementmørtel A til en løs pastalignende konsistens.

Prøvebland alltid før påføring. Bland små mengder om gangen.

Utlegging:

Mørtelen påføres umiddelbart på underlaget ved hjelp av mureskje eller sparkel i et 3–6 mm tykt sjikt. Overflaten kan deretter avrettes med vanlig pussmørtel.

Tekniske data

Utseende:	Fargeløs væske
pH:	< 11
Tetthet:	1320 kg/m ³
Oppløselighet:	i vann

Forpakning

Produktet leveres som standard i 1 l flaske (art.nr. 5960201).

Lagring

Brukes innen 3 år fra produksjonsdatoen på forpakningen. Forusatt frostfri lagring i uåpnet forpakning.

Finja kan ikke ta ansvar for at annen informasjon enn hva som angis under tekniske data er korrekt. Forhold som ligger utenfor Finja's ansvar er f.eks. håndtering, bearbeidelse, arbeidsutførelse, eventuelle reaksjoner med andre materialer, også lokale forhold på lagrings eller arbeidsplass. For aktuell informasjon se alltid www.finja.no

