

# Murblokk Bas

Blokkene er laget av lettballast. Sammen med sement, sand og vann bindes lettballasten sammen og formes til blokker.

## Arbeidsbeskrivelse

Murblokk Bas mures med minst en firedels overlapping av blokkene. Muring skjer med fullfugemuring, eller stussfugefri strengmuring der det påføres to parallelle murmørtelstrenger med et mellomrom, og dette gjøres enklest med Finja Mørtelkasse. Blokkene legges da mot hverandre uten mørtel i stussfugen. stussfugefri strengmuring er en rask, rasjonell og enkel teknikk som passer de fleste mureoppgaver. Under jord anbefaler vi imidlertid også mørtel i stussfugene.

## Tekniske data

Mål BxHxL (mm)	U-verdi* (W/m <sup>2</sup> K)	U-verdi** (W/m <sup>2</sup> K)	Vekt (kg/st)	Forbruk mørtel - Fullfuge (kg/m <sup>2</sup> )	Forbruk mørtel - Streng (kg/m <sup>2</sup> )
70x190x590	-		5,9	15	-
90x190x590	-		7,6	20	-
120x190x590	-		8,9	25	-
150x190x590	-		11,1	30	20
190x190x590	0,97	0,85	14,1	40	25
250x190x590	0,78	0,67	18,5	50	30
290x190x590	0,69	0,59	21,5	60	35

\*U-verdi ferdig vegg inkl puss

\*\*U-verdi kun blokker

## Forpakning

Produktet leveres innplastet på pall.

## Lagring

Blokkene er motstandskraftige mot fukt, snø og frost. Ved langtidslagring utendørs bør emballasjen holdes hel.

Finja kan ikke ta ansvar for at annen informasjon enn hva som angis under tekniske data er korrekt. Forhold som ligger utenfor Finja's ansvar er f.eks. håndtering, bearbeidelse, arbeidsutførelse, eventuelle reaksjoner med andre materialer, også lokale forhold på lagrings eller arbeidsplass. For aktuell informasjon se alltid [www.finja.no](http://www.finja.no)