

Glassfibermørtel A

Glassfibermørtel brukes som puss til f.eks. fasadepussystemet Iso-Fin og organisk overflatepuss.

Arbeidsbeskrivelse

Blanding

Blandes maskinelt i ca. 8 min i planblander med ca. 4,0-4,5 liter vann per sekk (25 kg).

Dette gir ca. 15 liter ferdig mørtel.

Brukstips

Sugende underlag skal forvannes. Etervann det herdede pussesjiktet for økt holdfasthet.

Det skal alltid brukes samme vannmengde og blandingstid. Beskytt alltid den pussede overflaten mot regn og

sol, og forsøk å holde en jevn temperatur over 15 °C under herdetiden. Ved bruk under

5 °C skal det tas vintertiltak, dvs. varme, snøbeskyttelse m.m.

Tekniske data

Bindemiddel	Kalk og sement
Ballast	Natursand 0–3 mm
Mørtelklasse	CS IV
Vannbehov	Ca. 22 %
Vannbindemiddel	0,8
Lufthold	Ca. 18 %
Bruktid 20 °C	Ca. 2 timer
Frostbestandighet	Ja
Anb. pussesjikttykkelse	8–12 mm, pumpbart

Forpakning

Produktet leveres som standard i 25 kg sekk, men kan (som regel) også fås i 1000 kg storsekk.

Lagring

Brukes innen 12 måneder fra produksjonsdatoen på forpakningen. Forutsatt tørr lagring i uåpnet forpakning.