

Hjemmefix

Reparasjonsmørtel for fylling og avretting over bakken utendørs og innendørs på mindre vertikale flater av betong, mur og sementpuss. Lagtykkelse: Ved fylling 2–50 mm, inntil 100 mm for hulrom på begrenset overflate.

Arbeidsbeskrivelse

Forberedende arbeid:

Om nødvendig skal underlaget forbehandles med Finja Primer i henhold til anvisning på emballasjen.

Blanding:

Bland direkte i pakken (bøtte) for hånd med rører eller mekanisk med drill og visp til en klumpfri masse. Bruk 1,8–2,0 dl rent vann fra springen per bøtte (1 kg). Varier vannmengden etter ønsket konsistens.

Applikasjon:

Påfør produktet med en glatt stålsparkel. Tykkere lag kan med fordel påføres med murerske.

Etterarbeid:

Når sparkelmassen er halvherdet, kan materialet formes til for eksempel runde hjørner eller, hvis skaden er overfylt, kuttes til riktig nivå.

Bruksråd:

Beskytt alltid den reparerte overflaten mot regn. Under varme forhold må den også beskyttes mot direkte soleksponering. Sikt på en jevn temperatur over 15 °C under herdetiden. Produktet må ikke brukes ved temperaturer under 10 °C.

Tekniske data

Brukstid	ca. 15 min
Forbruk	ca. 1,6 kg/mm ²
Sjiktykkelse	2–50 mm (bred fylling), 2–100 mm (avhengig av hullets utstrekning)
Trykkløstfasthet 28 døgn	> 25 MPa

Forpakning

Produktet leveres i en 1 kg plastbøtte.

Lagring

Brukes innen 24 måneder fra produksjonsdatoen på forpakningen. Forutsetter tørr oppbevaring i ubrudd forpakning.