

Allround Flislim

Hvitsementbasert og støvredusert festemasse med høy fleksibilitet. Allround flislim brukes på gulv og vegg innen- og utendørs ved montering av keramiske overflatematerialer, f.eks. flis, mosaikk, granittkeramikk og naturstein. Egner seg for flis med vannabsorpsjon < 0,5 %. Produktet kan brukes på underlag av betong som er eldre enn 3 måneder, lettbetong, pussede flater, gulvgipsplater, sparklede flater og eksisterende keramikk. For fliser opp til 30x30 cm.

Takket være den hvite fargen egner Allround flislim seg til keramikk som kan være følsom for fargegjennomslag, slik som lys marmor. Produktet tåler gulvvarme.

Arbeidsbeskrivelse

Forarbeid:

Underlaget skal være plant, rent og fritt for støv, svake overflatesjikt eller annet som kan svekke vedheft. Tørre og sugende underlag forbehandles med Finja Primer, som skal tørke før du påfører limet. Temperaturen i underlaget, lokalet og materialene må ikke være lavere enn 10 °C.

Blanding:

Blanding av limet gjøres med drill og visp. 15 kg Allround flislim blandes med 3,9–4,5 liter vann, 5 kg Allround flislim blandes med 1,3–1,5 liter vann til du får en homogen masse. La hvile i fem minutter, og visp opp igjen. Bruk alltid rent vann. Blandet materiale kan brukes i opptil 6 timer.

Påføring:

Allround flislim påføres med en tannsparkel. Velg tannsparkel etter type flis og underlag.

Hele flisen bør dekkes. For beste vedheft sparkles et tynt lag på underlaget med tannsparkelens slette side. Deretter legges det umiddelbart på enda mer mørtel med den tannede siden til ønsket sjiktykkelse.

Flis i hardt belastede omgivelser, utendørs samt flis med ribber skal dobbeltlimes, dvs. at limet påføres både på flisen og underlaget. Flisene trykkes inn til de har god kontakt med limet.

Det må ikke danne seg skinn på den påførte limet før flisene monteres.

Etterarbeid:

Eventuelt søl rengjøres med vann. Herdet festemasse fjernes mekanisk.

Etter angitt tid kan du fuge med Finja Fugemasse. Bruk Finja Fugemasse for våtrom ved elastiske fuger.

Tekniske data

Forbruk	Ca. 2,5 kg/m ² med 6x6 mm tannsparkel
Vannforbruk	3,9–4,5 l/15 kg, 1,3–1,5 l/5 kg
Tid før fuging på vegg	10–18 h
Tid før fuging på gulv	24 h
Brukstid	Ca. 6 h
Åpentid	> 30 min

Forpakning

Finja kan ikke ta ansvar for at annen informasjon enn hva som angis under tekniske data er korrekt. Forhold som ligger utenfor Finja's ansvar er f.eks. håndtering, bearbeidelse, arbeidsutførelse, eventuelle reaksjoner med andre materialer, også lokale forhold på lagrings eller arbeidsplass. For aktuell informasjon se alltid www.finja.no



Produktet leveres som standard i 15 kg sekk (art.nr. 7010157) og 5 kg sekk (art.nr. 7010254).

Lagring

Brukes innen 12 måneder fra produksjonsdatoen på forpakningen. Oppbevares tørt.

Finja kan ikke ta ansvar for at annen informasjon enn hva som angis under tekniske data er korrekt. Forhold som ligger utenfor Finja's ansvar er f.eks. håndtering, bearbeidelse, arbeidsutførelse, eventuelle reaksjoner med andre materialer, også lokale forhold på lagrings eller arbeidsplass. For aktuell informasjon se alltid www.finja.no

www.finja.no - 2021-12-03

The logo for FINJA, consisting of the word "FINJA" in a bold, italicized, sans-serif font. The letters "I" and "N" are connected. The logo is underlined with two horizontal lines.