

MUROWANIE

Murbruk B

Zaprawa Finja Murbruk B jest fabrycznie przygotowaną suchą zaprawą wysokiej jakości przeznaczoną do murowania np. pustaków keramzytowych, bloczków betonowych i cegieł. W przypadku murowania cegieł elewacyjnych zaleca się przede wszystkim stosowanie zaprawy Finja Färgat Murbruk.

Opis wykonania prac

Przygotowanie mieszanki

Mieszać mechanicznie przez ok. 10 minut z dodatkiem ok. 4,0 litrów wody na worek (25 kg). Taka proporcja zapewnia uzyskanie ok. 16 litrów zaprawy. W przypadku korzystania z tzw. „mieszarki przepływowej” jest wymagana specjalna jakość.

Wskazówki dotyczące stosowania

Cegły muszą być suche. Sprawdzić chłonność cegieł, nie stosować zbyt mokrej zaprawy. Zawsze murować po wypełnieniu spoin. Zaprawę, która już zaczęła się utwardzać, należy usunąć.

Należy stosować taką samą ilość wody i ten sam czas mieszania. Zawsze chronić powierzchnię przed deszczem i słońcem oraz starać się utrzymywać stałą temperaturę powyżej 15 °C podczas utwardzania. W przypadku stosowania w temperaturze poniżej 5 °C należy podjąć środki przewidziane do stosowania w zimie, tzn. ogrzewanie, zabezpieczenie przed śniegiem itp. można dodać dodatek do betonu, jednak nie zastąpi to powyższych środków. W okresie letnim elementy murowe należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Dane techniczne

Kruszywo	Piasek naturalny 0–3 mm
Okres stosowania 20 °C	ok. 2 godz.
Zaczyna twardnieć po	ok. 4 godz.
Mrozoodporność	Dobra

Opakowanie

Produkt jest standardowo dostarczany w workach po 25 kg (nr art. 5530205), ale jest także (z reguły) dostępny w workach po 1000 kg (nr art. 5730201) oraz 10-tonowych kontenerach (nr art. 5030200).

Przechowywanie

Worek 25 kg należy zużyć w ciągu 24 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Wymaga przechowywania w suchym miejscu i w zamkniętym opakowaniu. Może być przechowywany na zewnątrz przez okres do czterech miesięcy bez przykrycia.

Worki przechowywane w suchym miejscu pod przykryciem należy zużyć w ciągu 6 miesięcy od daty produkcji.

Firma Finja nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość innych informacji niż informacji podanych w danych technicznych. Uwarunkowania pozostające poza odpowiedzialnością firmy Finja to m.in. sposób użytkowania, obróbka, wykonanie prac, możliwe interakcje z innymi materiałami oraz warunki lokalne panujące w miejscu przechowywania lub pracy. Aktualne informacje są zawsze dostępne na stronie www.finja.se

The logo for FINJA, consisting of the word "FINJA" in a bold, sans-serif font. The letters "I" and "J" are stylized with a horizontal line passing through them. Below the word "FINJA" are two parallel horizontal lines.