

## Grunningsmørtel

Grunningsmørtel A brukes ved grunning av murte vegger for å forbedre vedheften og få et mer jevnt sugende underlag. Det er en tørrmørtel som blandes med vann for å gi en bruksklar mørtel.

### Arbeidsbeskrivelse

Blanding

Blandes maskinelt i ca. 10 min i planblander med ca. 4 liter vann per sekk (25 kg).

Brukstips:

Underlaget skal forvannes. Mørtelen slås eller sprøytes på underlaget. Etervann det herdede pussesjiktet for økt holdfasthet. Det skal alltid brukes samme vannmengde og blandingstid. Beskytt alltid den pussede overflaten mot regn og sol, og forsøk å holde en jevn temperatur over 15 °C under herdetiden.

Ved bruk under 5 °C skal det tas vintertiltak, dvs. varme, snøbeskyttelse m.m.

### Tekniske data

Bindemiddel	Kalk og lavalkalisk sement
Ballast, natursand	Natursand 0–3 mm
Brukstid	Ca. 2 h
Begynner å herde etter	Ca. 4 h
Frostbestandighet	Ja
Anbefalt sjiktkykkelse	3–4 mm/påslag, pumpbar

### Forpakning

Produktet leveres som standard i 25 kg sekk, men kan (som regel) også fås i 1000 kg storsekk samt 10-tonnsbeholder.

### Lagring

Brukes innen 12 måneder fra produksjonsdatoen på forpakningen. Oppbevares tørt.

*Finja kan ikke ta ansvar for at annen informasjon enn hva som angis under tekniske data er korrekt. Forhold som ligger utenfor Finja's ansvar er f.eks. håndtering, bearbeidelse, arbeidsutførelse, eventuelle reaksjoner med andre materialer, også lokale forhold på lagrings eller arbeidsplass. For aktuell informasjon se alltid [www.finja.no](http://www.finja.no)*

