

Gips puss

Gips puss brukes ved grovstokking og pussing innendørs. Brukes også ved reparasjon innendørs av de fleste underlag, f.eks. tegl, lettklinker, lettbetong, tidligere pussede flater.

Arbeidsbeskrivelse

Forarbeid:

Kontroller at riktige produkter brukes.

Kontroller underlaget og dets beskaffenhet. Underlaget skal bestå av tegl, lettklinker, lettbetong og tidligere pussede overflater.

Rengjør alle overflater grundig. Underlaget skal være støv- og fettfritt.

Sugende underlag skal forvannes ved behov – bruk slange med finspridermunnstykke.

Ikke-sugende underlag skal forbehandles med Finja Primer Grepp.

Blanding:

Mørtelen blandes maskinelt i cirka 5 minutter i en hurtiggående blander eller med visp. Gipsmørtelmaskin kan også brukes. Bruk 15,0–16,2 liter rent springvann per sekk (25 kg). Dette gir cirka 30 liter ferdig mørtel. Samme vannmengde og blandetid skal alltid benyttes. Pussarbeid må ikke utføres med for våt mørtel. Det skal sikres at riktig vannmengde doseres, da feil blandet mørtel påvirker egenskapene negativt. Mørtel som har begynt å herde må ikke blandes ut med mer vann.

Kan ikke brukes med gjennomstrømningsblander.

Pussing:

For arbeidsgang, pussing – se anvisning «Arbeidsanvisning Gipsmørtel» på www.finja.se.

Mørtelen slås eller sprøytes* på underlaget.

*Med gipsmørtelmaskin.

Pussarbeid bør utføres i sjikt på 5–50 mm.

Hvis mørtelen har begynt å herde skal den kasseres. Bearbeidingsstiden for mørtelen avhenger i stor grad av vær og temperatur i luften. Finja tar ikke ansvar for mørtelblandinger som er kontaminert/forurenset med ulovlige tilsetninger på arbeidsplassen, som for eksempel oppvaskmiddel, rødsprit eller lignende.

Bruksråd:

Beskytt alltid overflaten mot regn. Under varme forhold skal murverket beskyttes mot direkte sollys. Etterstrebe en jevn temperatur over 15 °C under herdetiden. Ved bruk under 5 °C skal vintertiltak iverksettes, det vil si isolering, snøbeskyttelse og oppvarming av blandevann med mer. Etterstrebe en mørteltemperatur på ca. 20 °C på den ferdigblandede mørtelen.

Frostbeskyttelsestilsetning må ikke tilsettes.

Gipsmørtel brukes innendørs i innendørsklima.

Etterbehandling: se underlagsguide.

Tette sjikt kan påføres etter ett døgn per 5 mm sjikttykkelse ved innendørsklima.

Tekniske data

Bindemiddel	Naturgips
Ballast	Mneralsk lettballast og natursand
Bruksklasse	Gips puss
Bearbeidbar	30 min til 1 t
Anbefalt sjikttykkelse	5–50 mm/påføring
Forbruk	Ca. 8 kg/m ² ved 10 mm pusslag

Forpakning

Finja kan ikke ta ansvar for at annen informasjon enn hva som angis under tekniske data er korrekt. Forhold som ligger utenfor Finja's ansvar er f.eks. håndtering, bearbeidelse, arbeidsutførelse, eventuelle reaksjoner med andre materialer, også lokale forhold på lagrings eller arbeidsplass. For aktuell informasjon se alltid www.finja.no



Produktet leveres i 25 kg sekk.

Lagring

Brukes innen 12 måneder fra produksjonsdatoen på forpakningen. Forutsatt tørr lagring i uåpnet forpakning.

Finja kan ikke ta ansvar for at annen informasjon enn hva som angis under tekniske data er korrekt. Forhold som ligger utenfor Finja's ansvar er f.eks. håndtering, bearbeidelse, arbeidsutførelse, eventuelle reaksjoner med andre materialer, også lokale forhold på lagrings eller arbeidsplass. For aktuell informasjon se alltid www.finja.no

www.finja.no - 2025-12-05

FINJA