Murblokk Bas Plus

Murblokk Bas Plus er en lettballastblokk med karbonvask tilsvarende den inngående sementens klimapåvirkning. Karbonvasken består av innstøpt biokarbon og er aktiv gjennom hele produktets levetid. Bruksområdene for Murblokk Bas Plus er mange og blokkene kan brukes til samme bruksområder som Murblokk Bas, for eksempel på vegger, murer, etc.

Arbeidsbeskrivelse

Murblokk Bas Plus mures med minst en firedels overlapping av blokkene. Muring skjer med fullfugemuring, eller stussfugefri strengmuring der det påføres to parallelle murmørtelstrenger med et mellomrom, og dette gjøres enklest med Finja Mørtelkasse. Blokkene legges da mot hverandre uten mørtel i stussfugen. Stussfugefri strengmuring er en rask, rasjonell og enkel teknikk som passer de fleste mureoppgaver. Under jord anbefaler vi imidlertid også mørtel i stussfugene.

Tekniske data

Mål BxHxL (mm)	Vekt (kg/st)	Forbruk Tørrmørtel - Fullfugemuring(kg/m²)	Forbruk Tørrmørtel - Strengmuring (kg/m²)	
190x190x590	14,1	40	25	
250x190x590	18,5	50	30	

Forpakning

Produktet leveres innplastet på pall. Plasten er laget av 100 % resirkulert råmateriale og pallene er en del av Construction Pallet Return System. Blokkene er svært motstandsdyktige mot fuktighet, snø og frost og har i det vesentlige ubegrenset lagringstid. Ved langtidslagring utendørs er det imidlertid å foretrekke å holde den eksisterende emballasjen intakt for å forhindre oppbygging av skitt og andre urenheter på blokkene.

Lagring

Blokker, emballasje og paller sorteres separat, sjekk alltid med aktuell avfallsbehandler dersom du er i tvil. Montering renner av blokker kan resirkuleres for å lage nye blokker. Emballasjeplast resirkuleres til ny plast.

Finja kan ikke ta ansvar for at annen informasjon enn hva som angis under tekniske data er korrekt. Forhold som ligger utenfor Finja´s ansvar er f.eks. håndtering, bearbeidelse, arbeidsutførelse, eventuelle reaksjoner med andre materialer, også lokale forhold på lagrings eller arbeidsplass. For aktuell informasjon se alltid www.finja.no