

Murmørtel M5

Høykvalitets tørrmørtel. Til muring av lettklinkerblokk, tegl og betonghullstein. Ved muring av fasadetegl anbefales i første rekke Finja Farget Murmørtel M5.

Arbeidsbeskrivelse

Blanding

Finja Murmørtel M5 blandes maskinelt i ca. 10 minutter med 3,5–4,5 liter vann per 25 kg sekk. Dette gir ca. 16 liter ferdig mørtel.

Bruk

Mursteinene skal være rene og frie for løse partikler, fett og støv. Kontroller mørtelens vedheft mot mursteinen og steinens vannoppsug. Arbeid ikke med for tørr mørtel. Mur alltid med fylte fuger. Ved muring av tegl fasade er Finjas farget murmørtel å foretrekke. Mørtel som har begynt å herde skal kasseres.

Ved pussing skal underlaget forvannes. Etter vann det herdede pussjiktet for å øke styrken på dette. Det skal alltid brukes samme vannmengde og blandetid. Beskytt alltid overflaten mot regn og sol, prøv alltid å holde en jevn temperatur over 15 °C under hele herdeprosessen.

Ved bruk under 5 °C skal vintermuring tas hensyn til, dvs. varme, snøbeskyttelse osv.

Obs! Ved pussarbeider skal ikke "frostveske" brukes! Redskap rengjøres med vann.

Tekniske data

Bindemiddel	Mursement
Forbruk	25 kg gir ca. 16 liter ferdig mørtel
Tilslag	Natursand 0–3 mm
Klasse	M5
Brukstid 20 °C	Ca. 2 h
Tykkelse	Maks 20 mm
Trykkfasthet 28 døgn	5 Mpa

Forpakning

Produktet leveres som standard i 25 kg sekk (art.nr. 5530295, NOBB-nr 44433253) men kan også leveres i 1000 kg storsekk (art.nr. 5730291, NOBB-nr 44491996).

Lagring

25 kg plastsekk brukes innen 24 måneder fra produksjonsdato angitt på forpakningen. Forutsatt tørr lagring i uåpnet forpakning. Kan lagres utendørs i inntil fire måneder uten overdekning. Storsekk som lagres tørt og overdekket skal brukes innen 6 måneder fra produksjonsdato.

Finja kan ikke ta ansvar for at annen informasjon enn hva som angis under tekniske data er korrekt. Forhold som ligger utenfor Finja's ansvar er f.eks. håndtering, bearbeidelse, arbeidsutførelse, eventuelle reaksjoner med andre materialer, også lokale forhold på lagrings eller arbeidsplass. For aktuell informasjon se alltid www.finja.no

FINJA