

# U-blokk

Blokkene er laget av lettballast. Sammen med sement, sand og vann bindes lettballasten sammen og formes til blokker. U-blokker brukes ofte i det øverste laget av vegger, som bjelkeblokker eller som lokal forsterkning i en veggstruktur. For dimensjoner på U-blokkene, se tegninger i pdf.

## Arbeidsbeskrivelse

Stussfugefri strengmuring eller fullfugemuring. I utsparingen legges tilpasset U-blokkisolering. Deretter legges det armering iht. forskriftene før utsparingen fylles med betong, f.eks. Finja Finbetong. Obs! U-blokkisolering fås ikke til artikkel 11202064.

## Tekniske data

B x H x L	Antal block per meter (st)	Åtgång betong, torrbruk (kg/m)		Passande u-blocksisolering Art.nr, mått (mm)
		Med u-blocksisolering	Utan u-blocksisolering	
150x250x250	4	-	17	-
200x250x250	4	-	22	-
250x250x250	4	24	41	-
190x190x590	1,7	-	15	-
250x190x295	3,4	-	18	-
290x190x295	3,4	16	27	1870, 50x120x1200
350x190x295	3,4	18	36	1873, 80x12x1200
400x190x295	3,4	23	50	1874, 120x120x1200

För dimension tvärsnitt se ritningar på hemsida.

## Forpakning

Produktet leveres innplastet på pall.

Finja kan ikke ta ansvar for at annen informasjon enn hva som angis under tekniske data er korrekt. Forhold som ligger utenfor Finja's ansvar er f.eks. håndtering, bearbeidelse, arbeidsutførelse, eventuelle reaksjoner med andre materialer, også lokale forhold på lagrings eller arbeidsplass. For aktuell informasjon se alltid [www.finja.no](http://www.finja.no)

