

# TYNKOWANIE

## Hydrauliskt Kalkbruk

Wapienne zaprawy hydrauliczne Kalkbruk do stosowana w razie konieczności użycia słabszej zaprawy oraz podczas remontów. Do mieszania z wodą w celu uzyskania zaprawy gotowej do użycia.

### Opis wykonania prac

Przygotowanie mieszanki

Mieszać mechanicznie przez ok. 10 minut w mieszalniku z podaną ilością wody na worek (25 kg). Taka proporcja

zapewnia uzyskanie 16 litrów gotowej zaprawy.

Wskazówki dotyczące stosowania

Podłoże należy zmoczyć przed zastosowaniem. Zwiłzać twardniejącą warstwę tynku w celu zwiększenia wytrzymałości. Taką samą

ilość wody i ten sam czas mieszania należy zawsze stosować. Zawsze chronić tynkowaną powierzchnię przed deszczem i słońcem

oraz utrzymywać jednakową temperaturę powyżej 15 °C podczas utwardzania. W przypadku tynkowania w temperaturze poniżej 5 °C należy

podjąć środki przewidziane do stosowania w zimie. Przykładami takich środków jest ogrzewanie, zabezpieczenie przed śniegiem itp.

### Dane techniczne

Spoivo	Wapno gaszone i wapno hydrauliczne
Kruszywo, piasek naturalny	0–3 mm
Okres stosowania	ok. 2 godz
Zaczyna twardnieć po	ok. 4 godz
Mrozoodporny	tak
Zalecana Grubość warstwy	10–12 mm
wody na worek 25 kg	5 litrów

## Opakowanie

Produkt jest standardowo dostarczany w workach po 25 kg, ale jest także (z reguły) dostępny w workach po 1000 kg oraz 10-tonowych kontenerach.

## Przechowywanie

Zużyć w ciągu 24 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Chronić przed wilgocią. Worki przechowywane w suchym miejscu pod przykryciem należy zużyć w ciągu 6 miesięcy od daty produkcji.

*Firma Finja nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość innych informacji niż informacji podanych w danych technicznych. Uwarunkowania pozostające poza odpowiedzialnością firmy Finja to m.in. sposób użytkowania, obróbka, wykonanie prac, możliwe interakcje z innymi materiałami oraz warunki lokalne panujące w miejscu przechowywania lub pracy. Aktualne informacje są zawsze dostępne na stronie [www.finja.se](http://www.finja.se)*

The logo for FINJA, consisting of the word "FINJA" in a bold, sans-serif font. The letters "I" and "N" are connected. Below the text are two horizontal lines of varying lengths, with the longer one under "FINJA" and the shorter one under "JA".