

Sementmørtel A

Sementmørtel A brukes som sokkelpuss der det stilles høye krav til holdfastheten. Brukes også ved muring av glassbetongblokker, naturstein og betongblokker og ved pussing av kaldmurer.

Arbeidsbeskrivelse

Blanding:

Blandes maskinelt i ca. 10 min i planblander med ca. 4 liter vann per sekk (25 kg).

Brukstips ved muring

Mursteinene skal være tørre, kontroller sugevnen til mursteinene, unngå å jobbe med for bløt mørtel. Mur alltid med fylte fuger. Mørtel som har begynt å herde, skal kasseres. Beskytt alltid murverket mot regn og sol, hold jevn temperatur og alltid over 5 °C under herdetiden.

Brukstips ved pussing

Underlaget forvannes, og det ferdige pussesjiktet ettervannes for økt holdfasthet.

Vintertiltak

Ved bruk under 5 °C skal det tas vintertiltak. Muring kan skje med tilsatt kuldemedium, men dette erstatter ikke vintertiltak, dvs. varme, snøbeskyttelse, osv. I den varme årstiden skal murverket beskyttes mot direkte sollys. Forsøk alltid å holde ca. 15 °C under herdetiden.

Tekniske data

| | |
|-----------------------|---|
| Bindemiddel | Sement |
| Ballast | Natursand 0–3 mm |
| Bruktid 20 °C | ca. 2 h |
| Frostbestandighet | Ja |
| Anbefalt sjiktykkelse | 10–12 mm |
| Forbruk puss | ca. 20 kg/m ² ved 10 mm pussjikt |

Forpakning

Produktet leveres i 25 kg sekk, 1000 kg storsekk og 10-tonnsbeholder. 25 kg forpakningen består delvis av resirkulert plast og sorter som myk plast eller i henhold til lokale instruksjoner i kommunen.

Lagring

25 kg plastsekker skal brukes innen 24 måneder fra produksjonsdatoen på forpakningen. Forutsetter tørr oppbevaring i ubrudd forpakning. Storsekker som oppbevares tørt og tildekket, skal brukes innen 6 måneder fra produksjonsdatoen.