

# Spritpuss KC

Spritpuss KC brukes ved overflatebehandling av ny puss samt ved renovering av eldre fasader.

## Arbeidsbeskrivelse

### Forbehandling

Underlaget skal være spikerrevet eller "vaflet" for å sikre godt vedheft. Ved 20 °C må ikke spritpussen påføres før det har gått minst 7 dager etter pussing. I kaldt vær øker du tiden mellom pussingen og påføringen av spritpussen, f.eks. 14 dager ved 10 °C og 28 dager ved 5 °C. Overflaten på underlaget skal være "hvittørket". Underlaget skal forvannes, men være overflatetørt før spritpussen påføres. Fritt vann må ikke forekomme, da det kan føre til blankflekker i spritpussen.

### Blanding

Blandes maskinelt i ca. 5 min i hurtiggående blander eller ca. 10 min i saktegående blander med angitt mengde vann per sekk (25 kg). Det skal alltid brukes samme vannmengde og blandingstid.

### Påføring

Spritpussen er pumpbart og påføres det pussede underlaget med egnet maskinutstyr. Det skal påføres to sjikt med minst 12 timers mellomrom.

### Etterbehandling

Den ferdige spritpussen skal holdes fuktig i 3 døgn. Beskytt alltid den pussede overflaten mot regn og sol under herdetiden. Ved pussing under 5 °C skal det tas vintertiltak.

## Tekniske data

Bindemiddel	Kalk og sement
Ballast	0–5 mm
Bruktid 20 °C	Ca. 2 timer
Frostbestandighet	God
Farge	Se Finjas fargekart
Vannforbruk per 25 kg	4,5–5,5 l
Forbruk (spritpusset)	14-18 kg/m <sup>2</sup>

## Forpakning

Produktet leveres som standard i 25 kg sekk.

## Lagring

Brukes innen 12 måneder fra produksjonsdatoen på forpakningen. Oppbevares tørt.