

Farget Murmørtel M2,5

Brukes primært til muring av tegl, men kan også brukes til muring av f.eks. lettklinkerblokker og betongblokker. Produktet leveres som standard med tilsetning for massivtegl.

Arbeidsbeskrivelse

Blanding

Blandes maskinelt i ca. 10 min. i planblander med ca. 3,5–4,5 liter vann per sekk (25 kg). Dette gir ca. 16 liter mørtel.

Brukstips

Mursteinene skal være tørre. Kontroller sugingen til mursteinene, og jobb ikke med for våt mørtel. Mur alltid med fylte fuger. Mørtel som har begynt å herde, skal kasseres. Det skal alltid brukes samme vannmengde og blandingstid. Beskytt alltid overflaten mot regn og direkte sollys, og forsøk å holde en jevn temperatur over 15 °C under herdetiden. Ved bruk under 5 °C skal det tas vintertiltak, dvs. varme, værbeskyttelse m.m. antifrost kan tilsettes, men dette erstatter ikke vintertiltakene. I den varme årstiden skal murverket beskyttes mot direkte sollys.

Tekniske data

Bindemiddel	Kalk og sement
Ballast	Natursand 0–3 mm
Brukstid 20 °C	Ca. 2 h
Begynner å herde etter	Ca. 4 h
Frostbestandighet	God
Farge	Iht. Finjas fargekart
Forbruk	
Hulltegl svensk format	ca. 70 kg/kvm
Massivtegl svensk format	ca. 65 kg/kvm
Hulltegl dansk format	ca. 65 kg/kvm
Massivtegl dansk format	ca. 60 kg/kvm
Kledningstegl	ca. 45 kg/kvm

Forpakning

Produktet leveres som standard i 25 kg sekk, men kan også fås i 1000 kg storesekk samt 10-tonnsbeholder.

Lagring

Brukes innen 12 måneder fra produksjonsdatoen på forpakningen. Forutsatt tørr lagring i uåpnet forpakning.

Finja kan ikke ta ansvar for at annen informasjon enn hva som angis under tekniske data er korrekt. Forhold som ligger utenfor Finja's ansvar er f.eks. håndtering, bearbeidelse, arbeidsutførelse, eventuelle reaksjoner med andre materialer, også lokale forhold på lagrings eller arbeidsplass. For aktuell informasjon se alltid www.finja.no

The logo for FINJA, consisting of the word "FINJA" in a bold, sans-serif font with a horizontal line underneath.